



Еластифікуюча дисперсія



Еластифікуюча дисперсія для приготування адгезійної суміші S2 в системі сумішів megaFlex як компонент В для MEG 667 Silver. Також може використовуватися як добавка до інших тонкошарових сумішей Sopro для підвищення адгезії, поперечної деформації та еластичності.

Підвищує адгезію і міцність на зсув суміші, покращує зчеплення з основою, підвищує безпеку при роботі з великоформатною плиткою і плитами, особливо з керамогранітом на підлозі з підігрівом.

- Завдяки додаванню дисперсії MEG 1567 досягається значно вища деформативність і адгезія для клейових цементних сумішей, тонкошарових
- Удосконалення Sopro № 1 400 extra, Sopro № 1 400 pro, Sopro S-FLEX® mega для отримання класу деформації S2 відповідно до EN 12004
- Для поліпшення клею Sopro № 1 996 white при укладанні скляної мозаїки у вологих і підводних приміщеннях.
- Без розчинників
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт, для стін і підлоги



Спосіб застосування

Рідка дисперсія для приготування клейової суміші S2 в системі megaFlex - як компонент В для MEG 667 silver. На 8,5 кг дисперсії Sopro MEG 1567 можна додати максимум 0,75 л води. Додавання дисперсії Sopro MEG 1567 підвищує деформативність і міцність зчеплення (адгезію) між основою, плитковим клеєм і продуктом, що укладається. Дисперсія MEG 1567 використовується як добавка до наступних продуктів: Sopro № 1 400 extra, Sopro № 1 400 pro і Sopro № 1 996 white, Sopro S-FLEX® mega.

Співвідношення змішування

Потреба у воді:

Продукт	Сухий розчин	Додавання дисперсності MEG 1567 10% за масою (кг)	Максимум додавання води для 10% добавки MEG 1567	Додавання дисперсності MEG 1567 25% для досягнення класу S2	Максимум додавання води для отримання класу S2
Sopro № 1 400 extra / № 1 400 pro	22,5 кг	2,25 кг (10%)	7,2-7,4 л	5,6 кг (25%)	3,8-4,00 л
	5 кг	0,5 кг (10%)	1,6-1,7 л	1,25 кг (25%)	0,8-0,9 л
Sopro № 1 996	22,5 кг	2,25 кг	6,1-6,5 л	-	-
Sopro S-FLEX® mega	22,5 кг	2,25 кг (10%)	7,2-7,4 л	5,6 кг (25%)	3,8-4,00 л

Зберігання

Приблизно 24 місяці (в сухій, закритій, оригінальній упаковці).

Дані про час

Відносяться до нормального температурного діапазону +23°C і відносної вологості 50%; вищі температури скорочують, а нижчі - подовжують цей час.

Пакування

Каністра 8,5 кг

Поради з охорони здоров'я та безпеки

Продукт не вважається небезпечним згідно з Регламентом ЄС 1272/2008 (CLP).

Символ: немає

Містить: реакційна суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1)

Заяви про небезпеку: немає.

Застереження: немає.

Спеціальні рекомендації: EUN210 Паспорт безпеки надається за запитом.

Спеціальні положення відповідно до Додатку XVII Регламенту REACH та наступних поправок: відсутні.