

№ по кат. 468
Sopro AMT 468
 AusgleichsMörtel Trass
Выравнивающая шпакля с трассом

Стабильная, быстровяжущая цементная серая шпаклёвка с повышенной фракцией заполнителя для выравнивания и починки поверхности стен и полов перед укладкой керамической облицовки.

Низкое содержание хроматов согласно Распоряжению (WE) 1907/2006 прилож. XVII

- Применяется также для создания наклона и для поверхностей с наклоном в качестве выравнивающей штукатурки
- Содержит рейнский трасс
- Толщина слоя 2 – 30 мм
- Для мокрых и сухих оснований
- Для стен и полов
- Для использования внутри и снаружи

Применение	Для выравнивания, выглаживания и починки поверхности полов, стен и потолков из бетона, штукатурки класса PII, PIII, ячеистого бетона, стеной кладки из материалов на основе пемзы, кирпича, известково-песочного кирпича и смешанной кладки. Для производства штукатурного основания (вертикального и плоского) под укладку облицовки из керамики, натурального камня или бетонных блоков и блоков кotto тонкослойным или среднеслойным методом. Особенно рекомендуется применять в качестве выравнивающей штукатурки или шпаклёвки в местах с наклоном, а также для производства наклонов в местах, где это требуется нп.: на балконах, террасах, в мокрых и влажных помещениях. После отвердения раствор Sopro AMT 468 становится водостойким, пропускает водяной пар, имеет устойчивость на переменные циклы замерзания и оттаивания.
Толщина слоев	2-30 мм в одном рабочем цикле, причем слои свыше 20мм наносить только на небольшие площади (<1 м ²)
Пропорции смешивания	4,75 – 5,25 л воды: 25 кг Sopro AMT 468
Время дозревания	3-5 минут
Температура применения	от +5°C до макс. +25°C (основание, воздух, материал)
Время пригодности к употреблению	ок. 45 мин.
Возможность входить	спустя ок. 6 ч.
Возможность укладки	спустя ок. 12 ч.

облицовки	
Временные параметры	Указанные параметры относятся к нормальной температуре около +23°C и относительной влажности воздуха на уровне 50%, более высокие данные сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.
Расход	около 1,5 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
Инструменты	винтовая мешалка, смеситель, кельма, шпатель, кельма для разглаживания, планка, фетровый кружок
Очистка инструментов	водой, сразу после окончания работы
Складирование	В закрытой, оригинальной упаковке, на поддонах в сухом помещении, 6 месяцев с даты производства. Дата производства на упаковке
Упаковка	Мешок 25 кг
Свойства	<p>Sopro AMT 468 это стабильная, быстровяжущая, упрочненная искусственными волокнами, содержащая трасс, цементная шпаклёвка для выравнивания и починки поверхностей стен и полов перед укладкой керамической облицовки, также во влажных и мокрых помещениях. Пригодна для образования поверхности с наклоном.</p> <p>Имеет высокую удобообрабатываемость и хорошие рабочие параметры.</p> <p>После отверждения шпаклевка Sopro AMT 468 становится водостойким, пропускает водяной пар, имеет устойчивость на переменные циклы заморзания и оттаивания.</p> <p>В подводных зонах, после шпаклевания и выравнивания шпаклевкой Sopro AMT 468, рекомендуется применить альтернативную гидроизоляцию Sopro.</p>
Подготовка основания	<p>Основание должно быть чистым, несущим, со стойкой поверхностью, без трещин, без веществ уменьшающих адгезивные свойства (напр. пыль, масло, воск, антиадгезивные средства, сварочные материалы, остатки красок и лаков).</p> <p>В основаниях многослойных не допускаются расслоения. Старые, испорченные слои штукатурки следует удалить.</p> <p>Матого влажные основания можно шпаклевать. Гладкие и слабо впитывающие основания (с остатками старого клея, краски) или мягкие слои являются критическими и поэтому нужно их удалить или обработать соответствующим способом.</p> <p>Следует соблюдать общепринятые нормы и рекомендации и строительные правила.</p>

Грунтовки	<p>Sopro HE 449: методом „свежее по свежему“, после короткого высыхания, спустя ок. 10-15 минут (макс. 30 мин.) нанести шпаклевку Sopro AMT 468 на свежий слой адгезивной эмульсии Sopro HE 449.</p> <p>Эмульсия Sopro HE 449 должна впитаться в основание. Нельзя допускать до высыхания эмульсии. Если эмульсия успеет высохнуть надо ее удалить и нанести вторично.</p> <p>В зависимости от впитывающей способности основания эмульсию Sopro HE 449 надо разбавить водой или применять в концентрате, согласно рекомендациям находящимся в техописании продукта.</p> <p>Основания: цементная стяжка (мин. 28 дн. выдержки), бетонные поверхности (мин. 3 месячной выдержки), старая облицовка из керамической плитки, мозаичного бетона, плит из натурального камня и бетона, а также лаки для бетона.</p> <p>Sopro EPG 522 с посыпкой кварцевого песка Sopro QS 511: ангидритовая стяжка</p>
Способ применения	<p>В чистую емкость влить около 4,75-5,25 л воды и старательно механически размешать с 25 кг сухой шпаклевки Sopro AMT 468, до получения однородной густой массы без комков.</p> <p>По истечении около 3-5 минут созревания раствор ещё раз тщательно вымешать.</p> <p>Готовить только такое количество раствора, которое можно израсходовать в течение 45 минут. Раствор наносить шпателем и разглаживать, можно протирать фетровым шпателем. Большие поверхности выравнивать планкой.</p> <p>Можно наносить раствор на влажные основания, однако это удлиняет время отвердевания раствора. Перед укладкой керамической облицовки основание должно быть сухим! После отвердения в раствор нельзя добавлять воду или смешивать его со свежим раствором. Покрытые раствором поверхности предохранять перед слишком быстрым просыханием, в случае необходимости – увлажнить водой.</p>
Указания по безопасности	<p>Обозначения: Предупредительные знаки: Xi –продукт раздражающий Продукт содержит: цемент портландский. Указания на опасность: R 37/38 вызывает раздражение органов дыхания и кожи R 41 риск серьезного повреждения глаз</p>

	<p>Рекомендации по безопасности:</p> <p>S 2 беречь от детей</p> <p>S 22 не вдыхать пыль</p> <p>S 24/25 избегать контакта с кожей и глазами</p> <p>S 26 в случае попадания в глаза – немедленно промыть глаза большим количеством воды и проконсультироваться с врачом</p> <p>S 37/39 использовать защитные перчатки и очки или защиту лица</p> <p>S 46 при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку</p> <p>Другие:</p> <p>Содержит цемент. Продукт вступает в щелочную реакцию с влагой/водой, поэтому надо защищать глаза и кожу. В случае контакта с кожей – тщательно прополоскать чистой водой. В случае контакта с глазами – тщательно прополоскать чистой водой и проконсультироваться с врачом.</p> <p>Низкое содержание хроматов согласно Распоряжению (WE) Nr 1907/2006, приложение XVII.</p>
--	---

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на сайте www.sopro.pl