

**№ по кат. 447**  
**Sopro FD 447**  
**FlexDispersion**  
**Дисперсия придающая пластичности**

Дисперсия на основе синтетической смолы, добавка в тонкослойные и среднеслойные клеевые смеси фирмы Sopro. Повышает адгезию и эластичность клеевых растворов.

- Для повышения эластичности и пластичности клеев
- На стены и на пол
- применяется в интерьерах и снаружи

<p>применение</p>	<p>Добавляется к воде в которой размешивают тонко- и среднеслойные клеевые растворы. Благодаря незначительному запаху может применяться в помещениях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на основания с повышенными термическими нагрузками: пол с подогревом, на балконы, террасы, фасады.</li> <li>- для стекломозаики в подводных зонах (<b>как добавка к клею Sopro No.1 996</b>)</li> <li>- во влажных и мокрых зонах,</li> <li>- на слабовпитывающие и гладкие основания, на старую керамику,</li> <li>- при креплении крупноформатных плит строительных и облицовочных,</li> <li>- для ускоренного крепления и укладки облицовки на бетоне (3 месячной выдержки), на легком бетоне, на ячеистом бетоне (внутри), на бетонных плитах и кладке.</li> </ul> <p>Применять исключительно с нечувствительными к прокрашиванию плитами из натурального камня.</p> <p>Основания: бетон, легкий бетон, ячеистый бетон (внутри), ровная кладка, гипсовая штукатурка, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка, плиты с жесткой пены, обогреваемые конструкции из цементной стяжки и ангидритной стяжки, асфальтовые стяжки, сухие стяжки, гипсовые плиты, гипсокартонные и гипсоволоконные плиты.</p>		
<p>температура применения</p>	<p>от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал)</p>		
<p>Пропорции применения</p>	<p>Сухой раствор кг</p>	<p>Вода л.</p>	<p>Sopro FD 447 кг.</p>
<p>Sopro FBK 372 Sopro FF 451 Sopro No.1 996</p>	<p>25 25 25</p>	<p>5,0 4,0-5,0 6,0-6,5</p>	<p>2,5 2,5 2,5</p>
<p>очистка инструмента</p>	<p>сразу после работы водой</p>		

складирование	в сухом прохладном помещении на поддонах, в оригинально закрытых канистрах ок. 18 мес. от даты производства
упаковка	емкости 5 кг
свойства	Добавка эластичной дисперсии Sopro FD 447 повышает эластичность клеевых растворов и адгезию между основанием, клеем и облицовкой. Редуцирует напряжения основания, улучшает прочность на отрыв и срезание. Поддерживает диффузионные возможности клея.
Подготовка основания	Просим соблюдать рекомендации содержащиеся в техописаниях на тонкослойные и среднеслойные клея
способ применения	Эластичная дисперсия Sopro FD 447 добавляется к воде, с которой будет размешиваться клей. Дисперсию добавляем в воду и размешиваем. Затем добавляем сухой порошок клея и размешиваем механическим способом до получения однородной массы без комков. Отвердевшего в ведре раствора вторично не разбавляем водой.
Указания по безопасности	<p>Препарат не классифицируется как опасный если применяется согласно назначению. Не требует обозначения символами R для опасных продуктов.</p> <p>Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей;</p>

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.